

Prestatieverklaring

Majvest 200 8910-150050/300050

Majvest 200 SOB 8915-150050 – Vers.2.0

Nr. DoP-21-891-00

1. Identificatiecode / producttype

8910-150050
8910-300050
8915-150050

2. Markering ter identificatie

Majvest 200
Majvest 200 SOB

3. Beoogd gebruik of beoogde gebruiken van het bouwproduct overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald

Gevelmembraan
Flexibele banen voor waterafdichtingen - Folies voor toepassing achter gevelbekleding -
EN 13859-2:2014

4. Naam en adres van de fabrikant

SIGA Cover AG
Rütmattstrasse 7
6017 Ruswil
Zwitserland

5. Bevoegde vertegenwoordiger

-

6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct

AVCP System 3

7. Aangemeld laboratorium

TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O.
NB 1301
Heeft de beoordeling en verificatie overeenkomstig systeem 3 uitgevoerd en een testrapport afgegeven.

8. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestatie	Tolerantie onder	Tolerantie boven	Eenheid	Testmethode EN 13859-2:2014
Lengte	50	50	50.5	m	EN 1848-2
	20	20	20.5		
Breedte	1500	1497	1503	mm	EN 1848-2
	3000	2985	3045		
Oppervlaktemassa (ronde schijf)	146	141.9	160.5	g/m ²	EN 1849-2
Brandgedrag	E <i>on substrate</i>			Klasse	EN 13501-1
Weerstand tegen penetratie door water	W1			Klasse	EN 1928
Waterdampdoorlaatbaarheid Sd-waarde	0.05	0.03	0.09	m	EN 12572

Maximale trekkracht (in de lengte)	315	250	400	N/50mm	EN 12311-1
Maximale trekkracht (dwars)	220	200	300	N/50mm	EN 12311-1
Rek bij maximale trekkracht (in de lengte)	60	40	110	%	EN 12311-1
Rek bij maximale trekkracht (dwars)	70	50	110	%	EN 12311-1
Weerstand tegen verder scheuren (nagelschacht) (in de lengte)	180	150	280	N	EN 12310-1
Weerstand tegen verder scheuren (nagelschacht) (dwars)	220	150	300	N	EN 12310-1
Gedrag bij koud buigen	-40			°C	EN 1109
Maximale trekkracht (in de lengte) na veroudering	295	204	345	N/50mm	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Maximale trekkracht (dwars) na veroudering	225	143	275	N/50mm	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Rek bij maximale trekkracht (in de lengte) na veroudering	45	25	95	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Rek bij maximale trekkracht (dwars) na veroudering	47	30	97	%	EN 13859-1 Anh. C EN 12311-1
Weerstand tegen penetratie door water na veroudering	W1			Klasse	EN 13859-1 Anh. C EN 1928
Gevaarlijke stoffen	geen				

9. De prestatie van het product volgens de nummers 1 en 2 komt overeen met aangegeven prestatie volgens nummer 8. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring is enkel de fabrikant volgens nummer 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant:

Seline Zürcher – Quality Management



Ruswil, 07.12.2022