

Dati tecnici prodotto

Fentrim® 20

Aggiornato al: 29.10.2024

Distributore: SIGA

Istruzioni per l'applicazione e la posa: Vedi istruzioni per l'uso

Composizione: combinazione di pellicola speciale / tessuto in PO intonacabile con adesivo ad alta resistenza SIGA

Unità confezione:

Fentrim 20 100 mm	6 rotoli / scatola
Fentrim 20 150 mm	4 rotoli / scatola
Fentrim 20 200 mm	2 rotoli / scatola
Fentrim 20 50/85 mm	6 rotoli / scatola

Caratteristiche:

		Norme	Unità	Valori
Massa	lunghezza / larghezza		m	25 / 0.1 25 / 0.135 25 / 0.15 25 / 0.2
Resistenza alla temperatura			°C	-40 °C a +100 °C
Temperatura di lavorazione			°C	da -10 °C
Spessore d'aria equivalente alla diffusione sd		EN 1931	m	20
Comportamento a trazione e allungamento Sforzo massimo di trazione	lunghezza trasversale	EN 12311-1	N/50mm	220 140
Comportamento a trazione e allungamento Allungamento con altissimo sforzo di trazione	lunghezza trasversale	EN 12311-1	%	70 80
Comportamento al fuoco		EN ISO 11925-2	classe	E
Permeabilità all'aria (giunto di collegamento del componente)		EN 12114	m ³ /(hmdaPa ^{2/3})	Tenuta d'aria (a < 0,1)
Resistenza all'invecchiamento	elevata capacità di aderenza, non può screpolare, perché privo di caucciù, resina e solvente, si adatta in modo sicuro e duraturo ai movimenti della costruzione			
Idoneità allo stoccaggio	illimitata			
Presupposto per un incollaggio sicuro	Il sottofondo deve essere asciutto, chiuso, piano, in grado di sostenere carichi, privo di polvere o grasso e non deve essere repellente alle colle. Prima della sigillatura / saldatura, pulire sottofondo e teli ed eseguire un test di adesione / test di saldatura.			
Colore	bianco			