

Productgegevensblad

Fentrim® IS 2

Geactualiseerd op:	13.11.2024												
Op de markt gebracht door:	SIGA												
Applicatie- en installatie-instructies:	zie handleiding												
Opbouw:	speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO met SIGA-high performance lijm												
Verpakkingseenheid:	<table> <tr> <td>Fentrim IS 2 75 mm</td><td>8 Rollen / karton</td></tr> <tr> <td>Fentrim IS 2 100 mm</td><td>6 Rollen / karton</td></tr> <tr> <td>Fentrim IS 2 150 mm</td><td>4 Rollen / karton</td></tr> <tr> <td>Fentrim IS 2 200 mm</td><td>2 Rollen / karton</td></tr> <tr> <td>Fentrim IS 2 250 mm</td><td>2 Rollen / karton</td></tr> <tr> <td>Fentrim IS 2 300 mm</td><td>2 Rollen / karton</td></tr> </table>	Fentrim IS 2 75 mm	8 Rollen / karton	Fentrim IS 2 100 mm	6 Rollen / karton	Fentrim IS 2 150 mm	4 Rollen / karton	Fentrim IS 2 200 mm	2 Rollen / karton	Fentrim IS 2 250 mm	2 Rollen / karton	Fentrim IS 2 300 mm	2 Rollen / karton
Fentrim IS 2 75 mm	8 Rollen / karton												
Fentrim IS 2 100 mm	6 Rollen / karton												
Fentrim IS 2 150 mm	4 Rollen / karton												
Fentrim IS 2 200 mm	2 Rollen / karton												
Fentrim IS 2 250 mm	2 Rollen / karton												
Fentrim IS 2 300 mm	2 Rollen / karton												

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Massa	lengte / breedte		m	25 / 0.075 25 / 0.1 25 / 0.15 25 / 0.2 25 / 0.25 25 / 0.3
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 °C tot +100 °C
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10 °C
Diffusie-equivalente luchtdikte sd		EN 1931	m	2
Trek- rekgedrag Maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Trek- rekgedrag Rek bij maximale trekkracht	in de lengte dwars	EN 12311-1	%	70 100
Brandgedrag		EN ISO 11925-2	klasse	E
Slagregendichtheid	P _{max.}	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
*Blootstelling aan weersinvloeden			maanden	6
Bestendigheid tegen veroudering	hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het green rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbevingen betrouwbaar en duurzaam op			
Opslagcapaciteit	onbeperkt			

Voorwaarde voor veilige hechting	De ondergrond moet droog, afgesloten, effen, stabiel, stof- en vetvrij zijn, en mag niet lijmafstotend zijn. Voor de verlijming de ondergrond en banen schoonmaken en ter plaatse een lijmtest uitvoeren.
Kleur	zwart

* Geldig in België. Verlenging van blootstelling aan weersinvloeden kan door de technische afdeling van SIGA na een projectspecifieke beoordeling gegeven worden. Neem hiervoor contact op met uw lokale SIGA-adviseur.