

Productgegevens

Fentrim® Manchet black

Bijgewerkt op: 29.05.2024

Verdeler: SIGA

Toepassing: Zelfklevende en weerbestendige manchet voor het afdichten van doorvoeren door het wind- en slagregendichte niveau, bijv. bij gevelmembranen, houten panelen, enz.

Installatie-instructie: zie gebruiksaanwijzing.

Opbouw: Flexibele EPDM-manchet met speciaalfolie-/vlies-combinatie van PO met SIGA-high performance lijm (overpleisterbaar).

Verpakkingseenheid:

¹ Ø 4-8mm	20 manchetten/ doos
² Ø 8-12mm / 15-22mm / 22-25mm	10 manchetten/ doos
³ Ø 40-55mm / 70-90mm / 100-110mm	4 manchetten/ doos
³ Ø 125-140mm / ⁴ 150-170mm	4 manchetten/ doos

Kenmerken:

		Normen	Eenheden	Waarden
Afmetingen	lengte x breedte (productgrootte)		mm	¹ 75 x 75 ² 150 x 150 ³ 230 x 230 ⁴ 350 x 350
Temperatuurbestendigheid			°C	-40 to +100
Verwerkingstemperatuur			°C	vanaf -10
Blootstelling aan weersinvloeden			Maanden	Max. 3
Slagregendichtheid	P _{max.}	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
Treksterkte kraag Maximale treksterkte	in de lengte kruisgewijs	EN 12311-1	N/50mm	210 150
Treksterkte kraag Rek bij maximale treksterkte	in de lengte kruisgewijs	EN 12311-1	%	70 100
Bestendigheid tegen veroudering	Hoge duurzame lijmkracht, kan noch uitdrogen noch bros worden, aangezien het green rubber, hars of oplosmiddelen bevat, neemt bouwbeveiligingen betrouwbaar en duurzaam op			
Emissie	Vrij van halogenen en niet giftig			
Opslagcapaciteit	Onbeperkt, in koele en droge omstandigheden			
Kleur	zwart			
Vereisten voor betrouwbare hechting	De ondergrond moet droog, ononderbroken, vlak, belastbaar, stof- en vetvrij zijn en mag niet lijmafstotend zijn. Reinig de ondergrond voor het verlijmen en voer ter plaatse een hechtingstest uit. De lijmverbindingen mogen niet onder stilstaand water staan.			